

DELTA

ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

TEL: 0216 417 87 60 / Fax: 0216 489 61 94 / E-Mail : delta@deltaendustriyel.com

ÜRÜN TEKNİK BELGESİ

TECTYL 511 M

Film Tipi	: Yumuşak , yağlı ve mumlu görünümlü
Tavsiye Edilen Kuru Film Kalınlığı	: 7.5 mikron
Akışkanlık	: İnce , akışkan
Teorik Yüzey Kaplama Alanı	: 52.5 m ² /Lt (min)
Kuruma Süresi	: 1/2 hr
Flashpoint	: 41 ^o C
Gravity (20^o C)	: 0.810 gr/cm ³
Tatbik Şekli	: Havalı - Havasız Spray (SA) , (SL), Fırça - Rulo (K) Daldırma (D),Sirkülasyon (S)
Kaplama Görünüşü	: Şeffaf , yağlı
Kullanım Alanları	: Hidrolik ekipmanlar , dişli çarklar , türbin çarkları , makine ve gövdeleri , çelik halatlar , makine yedek parçaları , rulmanlı ve kaymalı yataklar , her türlü kalıplar , silah sanayii , parmak izi önleme , MIL-C-16173D Grade V Askeri standartları karşilar.
Koruma Süres	: Kapalı ortamda min . 18 ay
Tatbik Yüzeyi Hazırlama	: En iyi sonuç için temiz , kuru , yağ , pas ve hadde menevişinden arındırılmış yüzeylere 5-35 ° C arasında tatbik edilir.
Kullanımdan Önce	: Herhangi bir solvent ile inceltilmesine gerek yoktur.
Yüzeyden Temizleme	: Düşük basınçlı buhar , petrol veya mineral türevli solventler ile temizlenebilir.
Özel Tedbirler	: Kullanılma alanı havalandırma fanları ile havalandırılmalı , açık alev ve spark yapıcı aletler (kaynak) bulundurulmamalıdır. Üzerine herhangi bir boya işlemi tatbik edilemez.
Yağlamadan sonra ambalajlama (ÇOK ÖNEMLİDİR)	: Üzerine 511 M tatbik edilmiş parçaların, hava almayacak biçimde ambalajlanması yapılacaktır, en az 1 saat içindeki solventin uçmasına müsaade edilmelidir ve ambalajın üst kısmında , havanın dışarı çıkmasını sağlayacak küçük delikler açılması tavsiye edilir.
Ticari Ambalaj şekli	: 30 Ltr. Plastik Bidon , 203 Ltr. Çelik Varil.