

Merkez / Head Office :

E-5 Üzeri, Küçükyalı Yanyol, Irmak Sk.
Küçükyalı İş Merkezi, D Blok, No : 20, Maltepe, 34852, İstanbul, TÜRKİYE
Telf: + 90 216 417 87 60 / + 90 216 417 95 03 - Fax: + 90 216 489 61 94
www.deltaendustriyel.com - E-mail : delta@deltaendustriyel.com

İthalat / Import Center :

Gap Petrol A.Ş.
Topkapı / 34020, İstanbul
Telf. : + 90 212 482 17 45 , Fax : + 90 212 481 97 59
www.gappetrol.com - E-mail : rozer@gappetrol.com

DELTASTRIPPER 2050 – C / BOYA SÖKÜCÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER

DELTASTRIPPER 2050/C, Alüminyum, Demir, Çelik, Bakır ve alaşımlarının üzerinden yağ ve toz boyayı sökmek için tasarlanmış **solvent bazlı** soğuk olarak çalışan kullanıma hazır bir kimyasaldır. Özellikle hatalı boyanmış parçaların üzerlerindeki yağ ve toz boyaların sökülerek temizlenmesinde oldukça etkilidir.

Demir Fosfat, Çinko Fosfat ve Alüminyum Kromat tabakalarını bozmaz. !

TANK ve AKSESUARLAR

TANK : Paslanmaz çelik tank kullanılır. **DELTASTRIPPER 2050/C** solvent bazlı olduğu için kullanılacak tankların kapaklı olması tavsiye edilir.

BANYO HAZIRLAMA ve ÇALIŞMA ŞEKLİ

Kullanım Şekli : Direkt olarak kullanılır.
Çalışma Sıcaklığı : Oda sıcaklığında kullanılır. **KESİNLİKLE ISITILMAMALIDIR.**
Daldırma Süresi : Malzeme üzerindeki boya kalınlığına ve boyadaki reçine ve pigmente bağlı olarak sökme süresi değişir.

DELTASTRIPPER 2050/C metal parçaların üzerine iki kat boya atıldığında birinci kat boya ikinci defa fırınladığı için gözenek küçülmesi olacağından boya sökücünün metale ulaşip metalle boyayı ayırma süresi 6 saat civarına ulaşmaktadır. Eğer **sökme işlemi** elektrostatik toz boya tesislerinde parça asma aparatı olarak kullanılan **kancalarda** yapılıyor ise **24 saati bulmaktadır.**

Renk : Açık kahverengi.

UYGULAMA

DELTASTRIPPER 2050/C nin kullanılacağı daldırma banyosuna uygun olarak ince meş'li bir sepet ile malzemeler daldırılır. Boyası sökülen parçalar bol su ile durulanmalı ve kurutulmalıdır. Malzeme girintili-çıkıntılı ise basınçlı hava ile yüzeydeki sökülmüş boyalar temizlenmelidir. **Sıcak olan parçalar; boya sökücüye daldırılmadan önce oda sıcaklığına getirilmelidir.**

Kullanım sırasında ve kullanım sonrasında banyo ağzının kapalı olması önerilir.

Merkez / Head Office :

E-5 Üzeri, Küçükyalı Yanyol, Irmak Sk.
Küçükyalı İş Merkezi, D Blok, No : 20, Maltepe, 34852, İstanbul, TÜRKİYE
Telf: + 90 216 417 87 60 / + 90 216 417 95 03 - Fax: + 90 216 489 61 94
www.deltaendustriyel.com - E-mail : delta@deltaendustriyel.com

İthalat / Import Center :

Gap Petrol A.Ş.
Topkapı / 34020, İstanbul
Telf. : + 90 212 482 17 45 , Fax : + 90 212 481 97 59
www.gappetrol.com - E-mail : rozer@gappetrol.com

BANYONUN TEMİZLENMESİ

Sepet içinde kalan boya parçaları sık sık temizlenmelidir. Eğer sepet içinde sökülmüş boya parçaları kalırsa ; banyo kendi kendini tüketmeye devam eder. **Her kullanım sonrası;** sökülen boya parçacıkları uzaklaştırılır ise ilaveler ile " **Boya Sökücü**" malzemesi uzun süre kullanılabilir.

EMNİYET

DELTASTRIPPER 2050/C kesinlikle ısıtılmamalıdır. Eldiven ve gözlük kullanılmalıdır.

Malzeme seviyesi kesinlikle suyla değil malzemenin kendisi ile tamamlanmalıdır. İlaveden önce bidon iyice çalkalanmalıdır.

Tene temasta ve gözde irritasyon yaptığında bol su ile yıkanmalı ve hemen doktora başvurulmalıdır.

SİPARİŞ ŞEKLİ

ÜRÜN ADI

DELTASTRIPPER 2050/C

ÜRÜN TANIMI

BOYA SÖKÜCÜ

AMBALAJ

30Kg. PE Bidon

DEPOLAMA KOŞULLARI

Malzemelerin ağzı açılmadan , **(+ 4 ; +30 °C)** depolama koşullarında min. 1 yıl.