

Merkez / Head Office :

E-5 Üzeri, Küçükalyalı Yanyol, Irmak Sk.
Küçükalyalı İş Merkezi, D Blok, No : 20, Maltepe, 34852, İstanbul , TÜRKİYE
Telf: + 90 216 417 87 60 / + 90 216 417 95 03 - Fax: + 90 216 489 61 94
www.deltaendustriyel.com - E-mail : delta@deltaendustriyel.com

İthalat / Import Center :

Gap Petrol A.Ş.
Topkapı / 34020, İstanbul
Telf. : + 90 212 482 17 45 , Fax : + 90 212 481 97 59
www.gappetrol.com - E-mail : rozer@gappetrol.com



PROTAC B

PROTAC B; solvent ihtiva eden bir koruyucu üründür. Mamul ve yarı mamul malzemeleri, boruların, profilleri korumak için formüle edilmiştir.

Asit ve alkalilere karşı dirençli olup, çıplak ve fosfatlanmış metal yüzeylerinde yarı kuru bir film bırakır.

Film kalınlığı yaklaşık 4 µ.civarında olup tatbik edildikten yaklaşık 30 dakika sonra solvent uçmasını müteakip nihai şeklini alır.

TATBİKAT

Daldırma ve fırça ile sürme gibi yöntemlerle uygulanabilir.

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Görünüş	Şeffaf kahverengi
Viskozite 40°C	3,5 cst
Alevlenme Noktası	95 °C
Nötralizasyon Sayısı	4 mg KOH/g
Sabunlaşma Sayısı	5 mg KOH/g

NEM KABİNESİ TESTİ

DAYANMA SÜRESİ	
Kumlanmış Dikey Paneller	Parlatılmış Dikey Paneller
1200 Saat	330 Saat

FİLM KALINLIĞI	KURUMA SÜRESİ	ÖRTME
1,5 mikron	60 dakika	70 m ²

İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ:

İş güvenliği kuralları ve kişisel temizlik kuralları uygulandığı sürece insan sağlığı ve iş güvenliği açısından problem oluşturmazlar. Deri ile temastan kaçınılmalı, temas halinde bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Kullanılmış yağ ile temas ederken eldiven kullanılmalıdır.