

**Merkez / Head Office :**

E-5 Üzeri, Küçükalyalı Yanyol, Irmak Sk.  
Küçükalyalı İş Merkezi, D Blok, No : 20, Maltepe, 34852, İstanbul, TÜRKİYE  
Telf: + 90 216 417 87 60 / + 90 216 417 95 03 - Fax: + 90 216 489 61 94  
[www.deltaendustriyel.com](http://www.deltaendustriyel.com) - E-mail : [delta@deltaendustriyel.com](mailto:delta@deltaendustriyel.com)

**İthalat / Import Center :**

Gap Petrol A.Ş.  
Topkapı / 34020, İstanbul  
Telf. : + 90 212 482 17 45 , Fax : + 90 212 481 97 59  
[www.gappetrol.com](http://www.gappetrol.com) - E-mail : [rozer@gappetrol.com](mailto:rozer@gappetrol.com)



## PROTAC DW

Protac DW serisi baryum ihtiva etmeyen, solvent uçmasına mukabil wax bazlı son derece dirençli ve koruyucu wax filmi oluşturur. Bu koruyucu ürünün yüksek derecede suyu uzaklaştırma (dewatering) özelliği olduğu gibi asit ve alkali etkilere de son derece koruyucudur.

Metal komponentlerini ve üretilmiş çelik malzemeyi dişli, mil vs gibi otomotiv yan sanayi ürünlerinin deniz aşırı nakliyesinde son derece koruyucudur. Koruyucu filmin temizlenmesi konvansiyonel yağ alıcıları ile yapılabilir.

### TATBİKAT

Püskürtme ve fırça ile sürme gibi yöntemlerle uygulanabilir.

### FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Renk	5
Yoğunluk 15 °C	0,85 – 0,90 g/ml
Alevlenme Noktası	65 °C
Film yoğunluğu	0,7 – 2,4 g/m <sup>2</sup>
Solvent sonrası kalan miktar	% 40 - 60
Solventin aromatik oranı	<% 0,1
3 dak. Sonra su uzaklaştırma özelliği	% 100
Korozyon önleme	
Nem kabini	>300 h

Not : Artan numaralara göre film kalınlıkları değişir.

### İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ:

İş güvenliği kuralları ve kişisel temizlik kuralları uygulandığı sürece insan sağlığı ve iş güvenliği açısından problem oluşturmazlar. Deri ile temastan kaçınılmalı, temas halinde bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Kullanılmış yağ ile temas ederken eldiven kullanılmalıdır.