



ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
TEL: 0216 417 87 60 – 0216 417 95 03 / FAX: 0216 489 61 94 / E-Mail : delta@deltaendustriyel.com

ÜRÜN TEKNİK BELGESİ

TECTYL 506

Film Tipi	:Kuru , ve mumsu görünümlü
Kuru Film Kalınlığı	:40 mikron (Tavsiye Edilen)
Akışkanlık	:İnce , akışkan
TeorikYüzey Kaplama Alanı	:9 m ² /Lt (min) (Tamamen düz yüzeyler için.)
Kuruma Süresi	:1/2- 1 hr
Flashpoint	:41 ^o C (Bünyesindeki taşıyıcı solventin...)
Gravity (20 ^o C)	:0.870 gr/cm ³
Tatbik Şekli	:Havalı - Havasız Spray (SA) , (SL) Fırça - Rulo (K) Daldırma (D) , Sirküle (S)
Kaplama rengi	: Amber
Kullanım Alanları	:Her türlü Makine ve konstrüksüyon yüzeyleri, hassas işlenmiş ve taşlanmış Yüzeylerin, dış ortam ve DENİZ AŞIRI sevkiyat ve yerinde bekleme Süresince , mükemmel koruma sağlar
Koruma Süresi	:Kapalı sahada ort. 48 ay , Dış ortamda 24 ay
Tatbik Yüzeyi Hazırlama	:En iyi sonuç için temiz , kuru , yağ , pas ve hadde menevişinden arındırılmış yüzeylere 5-35 ° C arasında tatbik edilir.
Kullanımdan Önce Yüzeyden Temizleme	:Herhangi bir solvent ile inceltilmesine gerek yoktur. :Düşük basınçlı buhar , petrol veya mineral türevli solventler ile temizlenebilir.
Özel Tedbirler	:Kullanılma alanı havalandırma fanları ile havalandırılmalı , açık alev ve spark yapıcı aletler (kaynak) bulundurulmamalıdır. Üzerine herhangi bir boya işlemi tatbik edilemez.