

Merkez / Head Office :

E-5 Üzeri, Küçükalyalı Yanyol, İrmak Sk.

Küçükalyalı İş Merkezi, D Blok, No : 20, Maltepe, 34852, İstanbul, TÜRKİYE

Telf: + 90 216 417 87 60 / + 90 216 417 95 03 - Fax: + 90 216 489 61 94

www.deltaendustriyel.com - E-mail : delta@deltaendustriyel.com

İthalat / Import Center :

Gap Petrol A.Ş.

Topkapı / 34020, İstanbul

Telf. : + 90 212 482 17 45 , Fax : + 90 212 481 97 59

www.gappetrol.com - E-mail : rozer@gappetrol.com



WIRELUBE AL

ALUMINYUM TEL ÇEKME

Aluminyum tel çekimi için amaçlanmış, yüksek viskoziteli yağlar olup; 1 cm. (3/8 inch) ebatlardan 0,15 cm. (0,064 inch) çaplara kadar kullanılır.

İçeriğinde çekimi kolaylaştıran, kaydırıcılık etkisi çok yüksek, aluminyum ile uyumlu özel katkı maddesi vardır. Ayrıca fevkalade basınç taşıma kabiliyeti olan ve sınır yağlamayı güçlendirici, leke bırakmayan özel taşıyıcı (EP) katkıları ihtiva eder.

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

YOĞUNLUK 15 °C	0,900 g/ml
VİSKOZİTE 40 °C	260 - 320 cst
ALEVLENME NOKTASI	225 °C min
DONMA NOKTASI	- 12 °C
GÖRÜNÜM	Berrak, kahverengi
BAKIR KOROZYON TESTİ	1a
KÖPÜK KARARLILIĞI 23,5 °C - 93,5 °C	50/0/0

İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

İş güvenliği kuralları ve kişisel temizlik kuralları uygulandığı sürece insan sağlığı ve iş güvenliği açısından problem oluşturmazlar. Deri ile temastan kaçınılmalı, temas halinde bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Kullanılmış yağ ile temas ederken eldiven kullanılmalıdır.